

# DecoLasur glänzend

Dyspersyjna, błyszcząca lazura do powierzchni wewnętrznych.



## Opis produktu

Zastosowanie	Do wykonywania dekoracyjnych powłok lazurnicznych wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłożach i tynkach. We wnętrzach do wykonywania dekoracyjnych powłok na tapetach typu Rauhfaser i tapetach z włókna szklanego jak również FantasticFleece i MultiStructurStyle.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Transparentna</li><li>■ Odporna na szorowanie na mokro - 1 klasa wg PN EN 13 300</li><li>■ Hydrofobowa</li><li>■ Dyfuzyjna</li><li>■ Wysoce przyczepna</li><li>■ Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu</li><li>■ Tiksotropowa</li><li>■ Standard E.L.F.</li></ul>
Spoiwo	Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.
Wielkość opakowań	2,5 l, 5 l
Barwa	Transparentna.  Można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress lub samodzielnie barwnikami CaparolColor (dawne AlpinaColor).  Uwaga: Barwniki AVA oraz pasty barwiące na bazie organicznych pigmentów są światłotrwale i odporne na działanie promieniowania UV w ograniczonym zakresie.
Stopień połysku	Błyszcząca.
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Gęstość: ok. 1,00 g/cm<sup>3</sup></li></ul>
Produkty uzupełniające	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Perlatec Gold/Silber</b></li><li>■ <b>Pearl White/Red/Green/Blue</b></li><li>■ <b>Switch Desert Light/Lagoon Water</b></li></ul> <p>Pigmenty Perlglanz nadające powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni wewnętrznych.</p>



# KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 570

Ilość pigmentu na 5,0 l-Deco-Lasur glänzend:

1 % = 50 g  
2 % = 100 g  
3 % = 150 g  
4 % = 200 g  
5 % = 250 g  
6 % = 300 g  
7 % = 350 g

## Sposób użycia

Wymagany stan podłoża Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża Sposób przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów użytych do przygotowania podłoża.

### Wskazówki:

Lazury ścienne to środki bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. Poprzez kolor, stopień rozcienczenia, grubość warstwy lazury, rodzaj użytego narzędzia oraz chłonność i stan podłoża możemy wpływać na ostateczny wygląd powłoki. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie. Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią.

Sposób nakładania Do nanoszenia lazury DecoLasur nadają się używane szczotki malarskie, pędzle, gąbki naturalne lub szmatki. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wybranej metody lazurowania.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

### Warstwa pośrednia:

Wykonać środkiem Caprol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStrukturStyle lub Amphibolin. Matowe farby dyspersyjne, ze względu na swoją chłonność nie nadają się do stosowania jako warstwa pośrednia. Po wykonaniu warstwy pośredniej powierzchnie przeznaczone do lazurowania muszą być jednolite kolorystycznie i równomiernie chłonne.

### Warstwa końcowa:

Malować 1–3 razy lazurą DecoLasur glänzend zabarwioną w systemie ColorExpress lub barwnikami CaparolColor (dawna AlpinaColor) lub Amphibolin Voll- und Abtönfarbe (AVA). W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej lazurę Deco-Lasur glänzend można rozcieńczyć maks. 20% środka CapaSol LF lub wodą.

W wypadku lazurowania powierzchni pokrytych tapetami FantasticFleece należy koniecznie uwzględnić informacje zawarte w KT nr 891. Aby uzyskać wyższy stopień połysku można w drugim przejściu nałożyć szczotką lazurę –neutralną- w sposób jak opisano powyżej. W celu osiągnięcia perłowego połysku w zależności od pożądanego efektu do lazury dodać 1 – 7 % pigmentu (patrz karta nr 816). Po dodaniu pigment równomiernie rozprowadzić w lazurze.

Zużycie Ok. 80-200 ml/m<sup>2</sup> na jedną powłokę. W zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może być odpowiednio większe. Podane wartości są danymi orientacyjnymi. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie bezpośredniej próby na obiekcie.

Warunki obróbki **Minimalna temperatura stosowania:**  
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia W zależności od zastosowanej techniki lazurowania kolejne warstwy należy nakładać metodą „mokrym w mokre” lub pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw pozostawić 12 godzinne przerwy technologiczne. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Wskazówka Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą. Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką.

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Uwaga (stan na dzień wydania) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartość LZO Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/b) wynosi: 100 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery M-DF01

Deklarowany skład produktu Żywica poliakrylanu, woda, dodatki, konserwanty.

# KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 570

Infolinia

Doradztwo techniczne:  
tel. +48 22 544 20 40  
techniczny@caparol.pl



## Karta informacyjno-techniczna: 570, stan: maj 2021

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)