

# Capadecor® VarioColl

Nie powodujący żółknięcia klej do stosowania z płatkami VarioChips.



## Opis produktu

Zastosowanie	Wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników ani substancji zmiękczających specjalny klej o słabym zapachu przeznaczony do stosowania w połączeniu z płatkami VarioChips.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ E.L.F.</li> <li>■ Łatwy i ekonomiczny w obróbce</li> <li>■ Dobra przyczepność do podłoża</li> <li>■ Długi czas zachowania właściwości roboczych (ok. 15-20 min.)</li> <li>■ Odporny na alkalia</li> <li>■ Nieżółknący</li> </ul>
Spoiwo	Dyspersja żywic syntetycznych wg DIN 55945.
Wielkość opakowań	12,5 l okrągły pojemnik z tworzywa sztucznego.
Barwa	Biała. Uwaga - przy natryskiwaniu niektórych deseni płatków klej VarioColl należy odpowiednio zabarwić, patrz tabela w karcie technicznej nr. 810.
Składowanie	W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.

## Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoża musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	<p><b>Tynki grupy P II i P III:</b> Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Chropowate porowate i chłonne tynki zagruntować środkiem CapaSol LF.</p> <p><b>Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:</b> Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p><b>Ścianki z elementów gipsowych:</b> Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol LF, Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger. Silnie utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.</p> <p><b>Płyty gipsowo-kartonowe:</b> Zeszlifować nadmiar szpachłówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Całą powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.</p> <p><b>Beton:</b> Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pyłące i piaszczące.</p>



## **Beton komórkowy:**

Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

## **Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:**

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

## **Nośne powłoki malarskie:**

Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów zmatować, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. W wypadku podłoża krytycznych jak np. stare powłoki z lakierów, farb olejnych lub powierzchni wylugowane itp., z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Podłoża w ekstremalnie złym stanie np. płyty wiórowe z przebarwieniami, mocno zabrudzone nikotyną i/lub z plamami z wody gruntować środkiem Disbon 481 EP Uniprimer. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantami firmy Caparol.

## **Nienośne powłoki:**

Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem CapaSol LF. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkiem Caparol Tiefgrund TB.

## **Farby klejowe:**

Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

## **Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:**

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

## **Tapety nieprzylegające:**

Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

## **Nie powlekane tapety z włókna szklanego:**

Gruntować środkiem Capaver Gewebegrundierung.

## **Powierzchnie pokryte pleśnią:**

Nalot z pleśni i grzybów usunąć. Powierzchnie zmyć nie rozcieńczonym środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

## **Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem:**

Wykonać izolującą warstwę gruntującą środkiem Caparol Filtergrund grob (karta informacyjna nr 845).

## **Niewielkie ubytki:**

Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

## **Uwaga:**

Jeśli został zastosowany środek gruntujący Disbon EP Uniprimer 481 powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godz. Zwracamy również uwagę, iż czas schnięcia kleju VarioColl w połączeniu z płatkami VarioChips może ulec znacznemu wydłużeniu, jeśli mamy do czynienia ze szczególnie zwartym podłożem lub niekorzystnymi warunkami klimatycznymi panującymi w pomieszczeniu. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych” stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Z uwagi na długi czas zachowania właściwości roboczych i w efekcie dłuższy czas oddziaływania na rozpowszechnialne w wodzie składniki podłoża, należy najpierw zaizolować podłoża problematyczne środkiem Caparol Filtergrund grob. W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips należy z uwagi na długi okres oddziaływania wilgoci zapewnić szybkie wysychanie poprzez wietrzenie i odpowiednią temperaturę (aby uniknąć pęcznienia i powstawania pęcherzy).

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem lub pędzlem.

Natrysk airless (pompa tłokowa: dysza 0,021–0,025 " i ciśnienie 170–190 bar; pompa membranowa: dysza 0,021–0,026 " i ciśnienie 150–180 bar).

Układ warstw

Nanosić obficie i równomiernie w celu uzyskania odpowiednio grubej warstwy umożliwiającej zatopienie płatków. Nanosić wałkiem z runa jagnięcego (średnia długość włosia) lub natryskiwać. Niektóre desenie płatków VarioChips wymagają zabarwienia kleju na odpowiedni odcień (patrz tabela w karcie nr. 810).

Zużycie

Zależnie od podłoża:  
ok. 280 ml/m<sup>2</sup> prz nakładaniu wałkiem,  
ok. 350 ml/m<sup>2</sup> przy natrysku airless.  
Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

co najmniej +5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

## Wskazówki

Uwaga (stan na dzień wydania)	Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować wkłady filtrujące A2/P2. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów, nie przyjmować pokarmów, płynów i nie palić tytoniu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.
Utylizacja	Całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Dopuszczalna zawartość LZO	Kat. A/a: 30 g/l (2010) Ten produkt zawiera maksymalnie 2 g/l LZO
Giscode	D1
Deklarowany skład produktu	Dyspersja żywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu (biel tytanowa), węgiel wapnia, woda, dodatki, konserwanty.
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki.
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

## Karta informacyjno-techniczna 906, stan na lipiec 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)