

CapaWood Primer

Bezbarwny preparat gruntujący chroniący przed pleśniami, przeznaczony do drewna, do stosowania wyłącznie na zewnątrz.



Opis produktu

Zastosowanie	Bezbarwny preparat gruntujący, chroni drewno przed zawilgoceniem i pleśniami. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń pod kolejne powłoki wykonane produktami CapaWood Performance lub CapaWood Protect Plus.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do wszystkich rodzajów / elementów drewna zewnętrznego ■ Głęboko wnika w podłoże ■ O niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych ■ Cienkopowłokowy, umożliwia oddychanie drewna ■ Wysoka ochrona przed wilgocią ■ Wysoce dyfuzyjny ■ Powłoka chroniąca przed pleśniami ■ Łatwy w stosowaniu.
Spoiwo	Żywica alkidowa i niskoaromatyczne rozpuszczalniki.
Wielkość opakowań	0,75 l, 2,5 l
Barwa	Bezbarwny.
Stopień połysku	Satynowy mat.
Składowanie	W pomieszczeniach w temp. 5°C do 20°. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.
Dane Techniczne	■ Gęstość: ok. 0,87 g/cm ³

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Wszystkie rodzaje drewna zewnętrznego. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.
Przygotowanie podłoża	<p>Nowe elementy drewniane: gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić, usunąć ew. żywice itp.</p> <p>Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić.</p>



Sposób nakładania

Drewno malowane: nośne cienkopowłokowe warstwy na bazie żywic alkidowych przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem.

Układ warstw

Gruntowanie	Warstwa pośrednia i wierzchnia
1-2x CapaWood Primer	2-3 x CapaWood Performance lub 1-2x CapaWood Protect Plus

Zużycie

Ok. 100 ml/m² na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

+5°C minimalna temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyło-sucha po ok 5 godz. a po 8 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Na niektórych rodzajach drewna (np. Dąb) wysychanie może być wydłużone.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Zawiera: oksym butan-2-onu oraz propikonazol.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii "wyrób poddany działaniu produktów biobójczych" (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: propikonazol (Nr. CAS 60207-90-1).

Utylizacja

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania

Dopuszczalna zawartość LZO

dopuszczalna (kat A/f): 700 g/l. Ten produkt zawiera maks. 600 g/l.

Kod produktu farby i lakiery

M-KH02 F

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.pl