

Capatect IDS Armierungsgewebe

Siatka z włókna szklanego do stosowania w systemach ocieplenia ścian od wewnątrz Capatect IDS.



Opis produktu

Zastosowanie

Siatka zbrojąca do stosowania w systemach ocieplenia ścian od wewnątrz IDS Aktiv i IDS Mineral do zatapiania w: Capatect IDS Meistermörtel.

Właściwości

- łatwa w nakładaniu
- odporna na rozciąganie
- nie zawiera zmiękczaczy
- odporna na alkalia
- wielkość oczka ok. 4 x 4 mm
- o ciętych krawędziach

Wielkość opakowań

IDS Armierungsgewebe		
długość	szerokość rolki	m ² /rolkę
50 m	1000 mm	50 m ²

Barwa

biała

Składowanie

w suchym miejscu

Dane Techniczne

- rozciąganie: 3,5 %
- początkowa odporność na zerwanie: (osnowa i wążek): 1500 N / 5 cm
- ciężar powierzchniowy: 118 g/m²
- utrata wytrzymałości na rozciąganie po działaniu alkaliów : < 50 % (1000 N / 5 cm; 6 h testy szybkie według DIN EN ISO 13934-1)

Produkty uzupełniające

- Capatect-Diagonalarmierung 651/00
do stosowania w narożnikach otworów ściennych t.j. np. okna i drzwi.
Wymiary: ok. 330 x 500 mm
Opakowanie jednostkowe: karton zawierający 100 sztuk
- Capatect-Sturzeckwinkel 651/20
Element uformowanej siatki do równoczesnego ukształtowania zbrojenia pionowego i wewnętrznego narożnika pomiędzy ościeżem a otworem okiennym.
Wymiary: ok. 200 x 200 mm
dla głębokości otworu okiennego 20 cm.
Opakowanie jednostkowe: karton zawierający 25 sztuk



Sposób użycia

Zużycie	1,1 m ² /m ²
Aplikacja	Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego IDS Armierungsgewebe, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę należy założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej.

Wskazówki

Utylizacja	Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 2886, stan na marzec 2015

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de