

Putzgrund 610 – SPRINTER

Einstellung

Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący do stosowania na zewnątrz.

SPRINTER - receptura na chłodne pory roku



Opis produktu

	<p>Uwaga wstępna: Wariant receptury SPRINTER nie został opracowany z myślą o stosowaniu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Osiągnięto jednak, przyspieszone powierzchniowe wysychanie (wytworzenie się naskórka), dzięki czemu powierzchnia jest w krótkim czasie odporna na niewielki deszcz. Nie mieszać z produktem standardowym.</p>
Zastosowanie	<p>Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża tj.: ETICS nośne powierzchnie mineralne beton nie malowany tynki podkładowe grupy PII i III matowe nośne powłoki dyspersyjne</p>
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ hydrofobowy ■ wzmacniający powierzchnię ■ zwiększający przyczepność ■ wyrównujący chłonność podłoża ■ łatwy w obróbce ■ wodorozcieńczalny ■ przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu
Spoivo	Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55945.
Wielkość opakowań	20 kg
Barwa	Biała
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C nie dłużej niż 6 miesięcy.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość:

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża	<p>Putzgrund 610 dokładnie wymieszać i nakładać nierozcieńczony pędzlem lub wałkiem. Aby ustawić odpowiednią konsystencję można dodać do 10% wody.</p> <p>Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki należy pozostawić do utwardzenia i sezonować co najmniej 2 - 4 tygodni.</p>
-----------------------	---



Zużycie	Na podłożach gładkich ok. 350 g/m ² zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.
Warunki obróbki	Graniczna temperatura stosowania i wysychania: W trakcie obróbki temperatura otoczenia i podłoża powinna być pomiędzy +1 °C i +15 °C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 90%. Wartości graniczne powinny być zachowane przez conajmniej 4 godziny. Dopiero po takim czasie powłoka jest odporna na deszcz i niewrażliwa na lekki mróz do -5 °C.
Narzędzia	Putzgrund 610 może być nakładamy pędzlem, wałkiem lub odpowiednią metodą natrysku. Narzędzia w trakcie przerw roboczych przechowywać w farbie lub w wodzie.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.
Wskazówka	Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Uwaga (stan na dzień wydania)	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H isothiazol-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Utylizacja	Do recyding oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.
Dopuszczalna zawartość LZO	dla tego typu produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 25 g/l LZO.
Kod produktu farby i lakiery	M-GP01
Deklarowany skład produktu	Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna611, stan na styczeń 2018

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wersji niniejsza karta traci swoją ważność.