

Capaver® AkkordVlies G40 K

Tapeta z włókna szklanego, do mostkowania drobnych rys.



Opis produktu

Zastosowanie

Specjalna tapeta z włókna szklanego, niemalowana, zaimpregnowana najwyższej jakości środkiem impregnującym do zakrywania / mostkowania drobnych rys na powierzchniach wewnętrznych.

Poprzez odpowiedni dobór barwy, stopnia połysku i techniki nakładania końcowego materiału powłokowego, można otrzymać szereg atrakcyjnych, indywidualnych rozwiązań o zróżnicowanych właściwościach. Już istniejące powierzchnie, można swobodnie dostosowywać do zmieniających się z upływem czasu potrzeb poprzez odpowiedni dla danego pomieszczenia dobór materiałów wykończeniowych.

Właściwości

- Mostkuje drobne rysy
- Nie podrażnia podczas obróbki
- Nadaje się do renowacji
- Nie pęczniejąca
- Odporna na butwienie
- Stabilna wymiarowo
- Wysoce odporna na wilgoć

Spoivo

Wytworzone z wyłącznie mineralnego włókna szklanego.

Dostępne rodzaje

Oznaczenie	Faktura tapety	Ciężar na m ²	Wymiary rolki
AkkordVlies G40 K	gładka	ok. 40 g	50 x ok. 1 m

Wielkość opakowań

Patrz tabela – karton.

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu.

Dane Techniczne

- Ciężar powierzchniowy: patrz tabela powyżej.

Produkty uzupełniające

- Capaver CapaColl GK
- Capaver CapaColl VK

Wskazówka

Capaver Glasvliese zostały wyprodukowane z włókna szklanego o średnicy > 5µm co zapobiega wnikaniu do płuc. Pomimo mocnego związania drobinek szkła, mogą one zostać częściowo „uwolnione” podczas docinania tapety i spowodować podrażnienia u osób o wrażliwej skórze. Podrażnienia te ustępują po zakończeniu prac związanych z klejeniem. W czasie malowania, uwalnianie włókien ustępuje całkowicie.

Wewnętrzna struktura włókien w połączeniu z przyjazną dla środowiska apreturą tapety, czyni ją odporną na wilgoć, o zamkniętej powierzchni, gładką i neutralną dla skóry w czasie pracy.

Tapeta Capaver AkkordVlies G40 K nie nadaje się do napraw rys konstrukcyjnych.



Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1	wewnętrzne typ 2	wewnętrzne typ 3	zewnętrzne typ 1	zewnętrzne typ 2
+	+	○	-	-
(-) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się				

Sposób użycia

Podłoża
Przygotowanie podłoża
Sposób nakładania

Powierzchnie wewnętrzne z tynkami mineralnymi grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe, powierzchnie betonowe.

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Klejenie:

Nakładanie wałkiem:

- Klej Capacoll GK nanieść równomiernie wałkiem o długości włosa 18 mm i zależnie od panujących warunków temperaturowych na szerokość 1-2 brytów.
- **Uwaga!** Należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie kleju aby uniknąć złego wyglądu powierzchni zewnętrznej tapety.

Nakładanie natryskiem:

- Metodę natryskową stosujemy tylko wtedy gdy mamy do dyspozycji min. 3 osoby
- CapaColl VK można nakładać na ścianę urządzeniami typu Airless
- Klej Capacoll GK może być nakładany po rozcieńczeniu 20% wody w zależności lokalnych uwarunkowań.
- **Uwaga!** Standardowe opakowania kleju mogą być w razie potrzeby, rozcieńczane maks. 20% wody.
- **Ważne!** Stosując metodę natryskową należy zwrócić szczególną uwagę na podane zużycie i równomierne rozłożenie tak aby nie nałożyć zbyt grubej warstwy kleju na podłoże

Wskazówka! Szczegółowe informacje dotyczące nakładania metodą natrysku, zawarte są w „Instrukcji do metody natryskowej”

Osadzanie/klejenie tapety:

- Aby uniknąć różnic w fakturze nie nakładać tapety na jednej ścianie w odwrotnym kierunku lub drugą stroną
- Dla tapet zaleca się klejenie na styk. Możliwe jest jednak łączenie na zakład gdzie następnie przecinamy oba bryty w miejscu zakładu i usuwamy odcięte paski łącząc oba bryty na styk.
- **Uwaga!** W obszarze styku, bryty muszą stykać się ze sobą, tak aby nie powstawały wybrzuszenia.
- Przyklejone bryty należy docisnąć szpachlą do tapet lub odpowiednim wałkiem, tak aby usunąć pęcherzyki powietrza. Naddatki kleju należy usunąć za pomocą odpowiedniej szpachli podczas przyklejania krawędzi tapety
- **Wskazówka!** Na narożnikach zewnętrznych przyklejać bryty z przynajmniej 10 cm zakładem poza krawędź. Narożniki można kształtować stosując specjalne narożne profile z tworzywa sztucznego. Profile te poprawiają znacząco odporność na uderzenia (np. profile HoBus, DLW, Protector itp.). Kleimy używając kleju montażowego umożliwiającego dokonywanie korekt. Powstałe różnice wysokości należy wyrównać używając dyspersyjnej masy szpachlowej (masy szpachlowe zawierające gips są nieodpowiednie). Zaleca się stosowanie Caparol-Akkordspachtel fein lub mittel lub AkkordLeichtspachtel. Profile z tworzywa sztucznego oraz miejsca szpachlowania zagruntować Caparol-Haftgrund.

Układ warstw

Warstwa pośrednia:

Warstwa pośrednia tworzy bazę do „doskonałej” warstwy wierzchniej. Po ułożeniu i wyschnięciu tapety, наносimy warstwę pośrednią w kolorze warstwy wierzchniej. W przypadku cienkopowłokowych/ nie wypełniających warstwach wierzchnich t.j. farby lateksowe, zaleca się zastosowanie Capaver Gewebegrundierung jako warstwa pośrednia wypełniająca.

Powłoki końcowe:

Wybór odpowiedniej powłoki końcowej zależy od wymaganego stopnia obciążenia /odporności i stopnia połysku. W tabeli poniżej przedstawione są stosowne materiały w zależności od obciążeń.

Obciążenie	Warstwa wierzchnia	Cykle robocze	Stopień połysku	Obciążalność
Normalne	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	2	Matowy	- Odporność na szorowanie na mokro, klasa 3 wg PN EN 13 300
Normalne-średnie	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	2	Matowy	- Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN EN 13 300
	Indeko-plus	2	Matowy	- Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN EN 13 300

Czas schnięcia

Przyklejoną do ściany tapetę Capaver AkkordVlies pozostawić przed malowaniem do wyschnięcia.

Wskazówka

Przed opuszczeniem fabryki tapeta jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tapety i rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości. Tego typu usterki nie stanowią podstawy do reklamacji. Podczas przycinania pasów należy na bieżąco kontrolować jakość tapety. Zewnętrzna strona na rolce jest stroną wierzchnią przeznaczoną do malowania. Po przyklejeniu ponad 10 brytów reklamacje nie będą uwzględniane. W wypadku reklamacji należy okazać tapetę lub etykietę rolki z numerem kontrolnym i nr artykułu.

Wskazówki

Utylizacja

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna858, stan na październik 2016

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.