

# Capadecor®

## VarioColl

Nie powodujący żółknięcia klej do stosowania z płatkami VarioChips.



### Opis produktu

Zastosowanie	Wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników ani substancji zmiękczających specjalny klej o słabym zapachu przeznaczony do stosowania w połączeniu z płatkami VarioChips.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ E.L.F.</li> <li>■ Łatwy i ekonomiczny w obróbce</li> <li>■ Dobra przyczepność do podłoża</li> <li>■ Długi czas zachowania właściwości roboczych (ok. 15-20 min.)</li> <li>■ Odporny na alkalia</li> <li>■ Nieżółknący</li> </ul>
Spoivo	Dyspersja żywic syntetycznych wg DIN 55945.
Wielkość opakowań	15 l pojemnik z tworzywa sztucznego.
Barwa	Biała. Uwaga - przy natryskiwaniu niektórych deseni płatków klej VarioColl należy odpowiednio zabarwić, patrz tabela w karcie technicznej nr. 810.
Składowanie	W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.

### Sposób użycia

Wymagany stan podłoża	Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	<p><b>Tynki grupy P II i P III:</b> Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund.</p> <p><b>Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:</b> Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.</p> <p><b>Ścianki z elementów gipsowych:</b> Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol LF, Capasol RapidGrund. Silnie utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Haftgrund EG.</p> <p><b>Płyty gipsowo-kartonowe:</b> Zeszlifować nadmiar szpachłówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.</p> <p><b>Beton:</b> Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pyłące i piaszczące.</p>



## **Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:**

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

## **Nośne powłoki malarskie:**

Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów zmatowić, odpylić i gruntować środkiem Haftgrund EG. W wypadku podłoża krytycznych jak np. stare powłoki z lakierów, farb olejnych lub powierzchnie wylugowane itp., z zawartością składników wodorocieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Podłoża w ekstremalnie złym stanie np. płyty wiórowe z przebarwieniami, mocno zabrudzone nikotyną i/lub z plamami z wody gruntować środkiem Disbon 481 EP Uniprimer. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantami firmy Caparol.

## **Nienośne powłoki:**

Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem CapaSol RapidGrund. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

## **Farby klejowe:**

Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

## **Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:**

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

## **Tapety nieprzylegające:**

Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

## **Nie powlekane tapety z włókna szklanego:**

Gruntować środkiem Capaver Gewebegrundierung.

## **Powierzchnie pokryte pleśnią:**

Nalot z pleśni i grzybów usunąć. Powierzchnie zmyć nie rozcieńczonym środkiem grzybobójczym Capatop i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

## **Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem:**

Wykonać izolującą warstwę gruntującą środkiem Caparol Filtergrund grob (karta informacyjna nr 845).

## **Niewielkie ubytki:**

Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

## **Uwaga:**

Jeśli został zastosowany środek gruntujący Disbon EP Uniprimer 481 powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godz. Zwracamy również uwagę, iż czas schnięcia kleju VarioColl w połączeniu z płatkami VarioChips może ulec znacznemu wydłużeniu, jeśli mamy do czynienia ze szczególnie zwartym podłożem lub niekorzystnymi warunkami klimatycznymi panującymi w pomieszczeniu. Z uwagi na długi czas zachowania właściwości roboczych i w efekcie dłuższy czas oddziaływania na rozpuszczalne w wodzie składniki podłoża, należy najpierw zaizolować podłoża problematyczne środkiem Caparol Filtergrund grob. W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips należy z uwagi na długi okres oddziaływania wilgoci zapewnić szybkie wysychanie poprzez wietrzenie i odpowiednią temperaturę (aby uniknąć pęcznienia i powstawania pęcherzy).

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem lub pędzlem.

Natrysk airless (pompa tłokowa: dysza 0,021–0,025 " i ciśnienie 170–190 bar; pompa membranowa: dysza 0,021–0,026 " i ciśnienie 150–180 bar).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nanosić obficie i równomiernie w celu uzyskania odpowiednio grubej warstwy umożliwiającej zatopienie płatków. Nanosić wałkiem z runa jagnięcego (średnia długość włosia) lub natryskiwać. Niektóre desenie płatków VarioChips wymagają zabarwienia kleju na odpowiedni odcień (patrz tabela w karcie nr. 810).

Zużycie

Zależnie od podłoża:  
ok. 280 ml/m<sup>2</sup> przy nakładaniu wałkiem,  
ok. 350 ml/m<sup>2</sup> przy natrysku airless.  
Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

co najmniej +5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Uwaga (stan na dzień wydania)	Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Utylizacja	Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.
Dopuszczalna zawartość LZO	Kat. A/a: 30 g/l (2010) Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO
Giscode	D1
Deklarowany skład produktu	żywica poliwinylowa, węglan wapnia, ditlenek tytanu, mineralne pigmenty/wypełniacze, woda, środki pomocnicze, konserwanty
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki.
Infolinia	Doradztwo techniczne: tel. +48 22 544 20 40 techniczny@caparol.pl

## Karta informacyjno-techniczna: 906, stan: październik 2023

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de