

CapaWood Primer

Bezbarwny preparat gruntujący chroniący przed pleśniami, przeznaczony do drewna, do stosowania wyłącznie na zewnątrz.

Opis produktu

Zastosowanie	Bezbarwny preparat gruntujący, chroni drewno przed zawilgoceniem i pleśniami. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń pod kolejne powłoki wykonane produktami CapaWood Performance lub CapaWood Protect Plus.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do wszystkich rodzajów / elementów drewna zewnętrznego ■ Głęboko wnika w podłoże ■ O niskiej zawartości aromatycznych lotnych związków organicznych ■ Cienkopowłokowy, umożliwia oddychanie drewna ■ Wysoka ochrona przed wilgocią ■ Wysoce dyfuzyjny ■ Powłoka chroniąca przed pleśniami ■ Łatwy w stosowaniu.
Spoivo	Żywica alkidowa i niskoaromatyczne rozpuszczalniki.
Wielkość opakowań	0,75 l, 2,5 l
Barwa	Bezbarwny.
Stopień połysku	Satynowy mat.
Składowanie	W pomieszczeniach w temp. 5°C do 20°. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 3 lata od daty produkcji.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość: ok. 0,87 g/cm³

Sposób użycia

Wymagany stan podłoża	Wszystkie rodzaje drewna zewnętrznego. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.
Przygotowanie podłoża	<p>Nowe elementy drewniane: gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić, usunąć ew. żywice itp.</p> <p>Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić.</p>



KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA LL 1184 PL

Sposób nakładania

Drewno malowane: nośne cienkopowłokowe warstwy na bazie żywic alkidowych przeszlifować i oczyścić. Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Gruntowanie	Warstwa pośrednia i wierzchnia
1-2x CapaWood Primer	2-3 x CapaWood Performance lub 1-2x CapaWood Protect Plus

Zużycie

Ok. 100 ml/m² na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.

Warunki obróbki

+5°C minimalna temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest pyło-sucha po ok 5 godz. a po 8 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Na niektórych rodzajach drewna (np. Dąb) wysychanie może być wydłużone.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera propikonazol (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: propikonazol (ISO) (Nr CAS 60207-90-1).

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylicacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartość LZO

dopuszczalna (kat A/f): 700 g/l. Ten produkt zawiera maks. 600 g/l.

Kod produktu farby i lakiery

M-KH02 F

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: LL 1184 PL, stan: maj 2022

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de