# Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Dekoracyjna masa szpachlowa o metalicznej poświacie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Dyspersyjna masa szpachlowa o metalicznej poświacie do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. |
| Właściwości | ■ Łagodna dla środowiska<br>■ Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy<br>■ Wodorozcieńczalna<br>■ Dyfuzyjna<br>■ Łatwa w obróbce<br>■ Odporna na uszkodzenia mechaniczne |
| Spoiwo | Organiczne spoiwo żywicy polimerowej. |
| Wielkość opakowań | 1,25 l; 2,5 l |
| Barwa | Baza złota (Gold)<br>Baza srebrna (Silber)<br><br>Można barwić w systemie ColorExpress na 73 kolory (55 kolorów na bazie Silber i 18 kolorów na bazie Gold). W przypadku barwienia ręcznego należy wymieszać całość potrzebnego zabarwionego materiału aby uniknąć różnic kolorystycznych. Bazy stosować wyłącznie po zabarwieniu. |
| Stopień połysku | Satynowy połysk. |
| Składowanie | Przechowywać w miejscu chłodnym w temperaturze powyżej 0 °C. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu materiał można przechowywać przez conajmniej 2 lata. |
| Dane Techniczne | **Własności według PN EN 13 300:**<br>Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2<br>Uziarnienie: drobne<br><br>■ Gęstość: ok. 0,96 g/cm$^3$ |
| Produkty uzupełniające | CapaGrund Universal |

## Sposób użycia

| | |
|---|---|
| Wymagany stan podłoża | Wszystkie typowe mineralne podłoża (wszystkie tynki, beton, mur), płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe, prefabrykaty, przylegające istniejące powłoki malarskie. |
| Przygotowanie podłoża | Podłoże musi być nośne, czyste i suche. Podłoże należy najpiew zaszpachlować na gładko (np. stosując Akkordspachtel mittel lub fein), tak aby nie było nierówności, dziurek itp. Następnie zgruntować powierzchnię środkiem guntującym CapaGrund Universal w kolorze odpowiadającym kolejnej powłoce. Stosować się do odpowiednich wskazówek technicznych. |

CAPAROL

**Tynki grupy P I, P II i P III:**
Mocne, normalnie chłonne tynki zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Lekko piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem CapaSol LF. Silnie piaszczące tynki zagruntować środkami Caparol Tiefgrund TB bądź AmphiSilan Putzfestiger.

**Tynki gipsowe i maszynowe z grupy P IV:**
Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem CapaGrund Universal.

**Ścianki z elementów gipsowych, płyty gipsowo-kartonowe:**
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem CapaSol LF. Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger. Normalnie chłonne powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

**Beton:**
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia. Silnie chłonne podłoże zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger. Normalnie chłonne powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal.

**Nośne powłoki malarskie:**
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem CapaGrund Universal.

**Nienośne powłoki:**
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne powierzchnie gruntować środkiem CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger.

**Farby klejowe:**
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger.

**Nie malowane tapety typu „Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane:**
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger.

**Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:**
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

**Uzupełnianie drobnych ubytków:**
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

**Uwaga:**
Przy zastosowaniu środka Caparol Tiefgrund TB może pojawic się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek o nikłym zapachu.

Sposób nakładania

Podłoże zagruntować środkiem CapaGrund Universal w kolorze warstwy wierzchniej. Do nakładania używać specjalnych narzędzi (paca wenecka). Zwykle konieczne jest wykonanie dwóch cykli roboczych do uzyskania gotowej powierzchni.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

**1. cykl roboczy:**
Szpachlę Capadecor StuccoDecor DI PERLA zabarwioną na wybrany kolor (rozcieńczoną 20% wody), nanieść równomiernie na podłoże, wałkiem moherowym o krótkim włosiu (ok. 40 ml/m$^2$). Pozostawić do wyschnięcia (min. 12 godz.)

**2. cykl roboczy:**
Szpachlę Capadecor StuccoDecor DI PERLA - nierozcieńczoną, w tym samym kolorze nakładać pacą wenecką aż do całkowitego pokrycia podłoża (ok. 80 ml/m$^2$), następnie, po krótkim odpowietrzeniu (ok. 3 minuty) tą samą kielnią przetrzeć lub nadać fakturę. Na tym etapie powstaje charakterystyczna aksamitna powierzchnia.

**Uwaga:**
Aby uniknąć widocznych łączeń, nakładać metodą "mokrym w mokre" w jednym cyklu roboczym. Przeciągi i ciepłe lub rozgrzane podłoża mają negatywny wpływ na obróbkę i uzyskany efekt.

Zużycie

Około 120-150 ml/m$^2$ na gotową powłokę. Do dokładnej kalkulacji należy wykonać powierzchnię próbną na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: 5°C
Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Ok. 24 godziny.
Pomiędzy poszczególnymi cyklami należy zachować co najmniej 12 godzinną przerwę. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności powietrza należy odpowiednio wydłużyć ten czas.

| | |
|---|---|
| Czyszczenie narzędzi | Wodą natychmiast po użyciu. |

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania) | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu. |
| Utylizacja | Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. |
| Dopuszczalna zawartośc LZO | Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO. |
| Kod produktu farby i lakiery | Dyspersja kopolimeru akrylowo-styrenowego, pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, dodatki. |
| Infolinia | Doradztwo techniczne:<br>tel. +48 22 544 20 40<br>techniczny@caparol.pl |

**Karta informacyjno-techniczna: 560, stan: maj 2023**

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

**Caparol Polska Sp. z o. o.** · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl
**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de